

FICHE TECHNIQUE



ORCHESTRA

Tissus de protection solaire

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl			
Finition	Traitement	Cleangard spécial	Store	antiallissures et imperméabilisant
Armure	Toile			ISO 7211-1
Poids	290		g/m ²	ISO 2286-1
Laize	120		cm	EN 1773
Epaisseur	0.64		mm	ISO 2286-3
Rigidité	1250	880	mN	ISO 2493

RÉSISTANCE DU TISSU

Oléofugation	5		class /8	ISO 14419
Résistance rupture	140	90	daN	ISO 13934-1
Perte de charge	< 20	< 20	%	ISO 13561
Variation longueur sous charge	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Longueur après déchargement	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Stabilité dimensionnelle	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Résistance déchirure	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Allongement à la rupture	35	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	> 370		mm	ISO 811
Réduction Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Xenotest 1000h	4		class /5	ISO 105 B04

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV	7 à 8		class /8	ISO 105 B02
Solidité coloris intempéries	4 à 5		class /5	ISO 105 B04
Solidité coloris frottement sec	5		class /5	ISO 105X12
Solidité coloris frottement humide	5		class /5	ISO 105X12

UTILISATIONS

Longueur de coupe	60	ml	
Utilisation recommandée	Stores de toutes tailles et de toutes portées		
Garantie	10	années	

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/-5%.

Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

